



TERMAL GR 600

Kolory: srebrny

Zastosowanie: do antykorozyjnego zabezpieczenia przedmiotów narażonych na działanie podwyższonej temperatury, np. grzejników, rurociągów itp.

Charakterystyka: farba stanowi zawiesinę płatkowanego aluminium w roztworze żywicy z dodatkiem plastyfikatorów, substancji pomocniczych w rozpuszczalnikach organicznych.

Przygotowanie podłoża: powierzchnie stalowe oczyszczone do stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1:2008 co najmniej Sa 2, powierzchnia musi być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

Rozcieńczanie: rozcieńczalnikiem do wyrobów karbamidowych produkcji MALCHEM

Aplikacja: pędzlem, natryskiem

Zalecana ilość warstw: 2

Wybrane parametry techniczne:

- lepkość, kubek Forda nr 4, s	45-65
- krycie:	stopień I
- odporność termiczna, °C	do 400
- zawartość substancji nielotnych, % obj.	30
- grubość warstwy, µm ("na mokro")	50
- grubość powłoki, µm ("na sucho")	15
- wydajność teoretyczna, m ² /l	20

Czas wysychania (w temp. 20+/-2°C i wilgotności względnej 55+/-5%)

- stopień 1 (pyłosuchość), h	0,5
- całkowite wyschnięcie, h	4
do nałożenia kolejnych warstw	
- podkładu, h	0,5
- emalii silikonowej TERMAL 600	0,5

Podane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

Czas utwardzania (w temp. 200+/-10°C)

- całkowite utwardzenie, h	1,5
----------------------------	-----

Przechowywanie: w zamkniętych pojemnikach z dala od ognia i źródeł ciepła. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu. Prace malarskie prowadzić w warunkach dobrej wentylacji. Temp. Przechowywania nie niższa niż 5 °C.

Norma: PN-C-81918:2002. Wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy przez 6 miesięcy od daty produkcji. Ewentualne zgęstnienie ustępuje po dodaniu rozcieńczalnika w ilości ok 5%.

Uwaga: Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne. Stosować w pomieszczeniach zamkniętych tylko przy sprawnie działającej wentylacji.