



WINYGRUNT K10

FARBA POLIWINYLOWA DO GRUNTOWANIA CHEMOODPORNĄ

Kolory: czerwony tlenkowy, zielony jasny

Baza: żywica poliwinylowa

Zastosowanie: do zabezpieczania zewnętrznych części statków stalowych, konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, miejskiej i przemysłowej.

Charakterystyka: Tiksotropowa farba, odporna na rozcieńczone zasady i kwasy, o dobrej odporności mechanicznej, bardzo dobra przyczepność do stali, dająca bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne

Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być suche oczyszczone z kurzu, tłuszczu i rdzy do stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1:2008 co najmniej St 2

Rozcieńczanie: rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowo-poliwinylowych produkcji MALCHEM

Aplikacja: pędzel, wałek lub natrysk hydrodynamiczny

Warunki podczas prac malarskich:

- minimalna temp. podłoża 5°C, musi być wyższa od punktu rosy o co najmniej 3°C
- dobra wentylacja na stanowisku pracy.

Zalecana ilość warstw: 1-3 w zależności od uzyskanej grubości warstwy

Wybrane parametry techniczne:

gęstość, g/cm ³ , (około)	1,2
zawartość rozpuszczalników, % wag.	44
zawartość substancji nietlotnych, % obj	37
temperatura zapłonu, °C, nie mniej niż	23
krycie jakościowe	I
zalecana grubość warstwy, µm ("na mokro")	270
zalecana grubość powłoki, µm ("na sucho")	100
zużycie teoretyczne, dm ³ /m ²	0,27
zużycie teoretyczne, kg /m ²	0,32

Czas wysychania (w temp. 20+/-2°C i wilgotności względnej 55+/-5%)

- stopień 1 (pyłosuchość), h 4
- całkowite wyschnięcie, h 168

do nałożenia kolejnych warstw

- najkrótszy 6
- najdłuższy nieograniczony

Podane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

Powłoka farby uzyskuje dobre właściwości mechaniczne i odporność na opady atmosferyczne po 24 godzinach od wymalowania (temp. 20°C).

Następne wymalowania: farby poliwinylowe lub akrylowe.

Przechowywanie: w zamkniętych pojemnikach z dala od ognia i źródeł ciepła. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu.

Norma: PN-C-81903:2002. Wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy przez 18 mies. od daty produkcji.

Ocena PZH: Attest higieniczny HK/B/2543/01/2000. Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne. Stosować w budownictwie na zewnątrz pomieszczeń.