



## UNI-MALCHEM

### FARBA DYSPERSYJNA NA TYNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

**Baza:** wodna dyspersja winylowo-akrylowa

**Zastosowanie:** przede wszystkim do malowania ochronno-dekoracyjnego tynków zewnętrznych, jak również płyt kartonowo-gipsowych

**Zalety:**

- bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- bardzo dobra przyczepność do w/w podłoży
- wysoka odporność na szorowanie na mokro (możliwość zmywania zabrudzeń wodą z detergentem)
- klasyczna, sprawdzona receptura

**Przygotowanie podłoża:**

- usunąć luźno związane z podłożem stare powłoki oraz powłoki klejowe
- podłoże oczyścić z kurzu i tłuszczu
- tynków nie bialkować
- świeże tynki można malować po min 6 tygodniach

**Warunki otoczenia w czasie aplikacji:** temperatura powyżej 10°C

**Rozcieńczanie:** wodą pitną w ilości max 10% w stosunku do objętości opakowania

**Aplikacja:** pędzlem, wałkiem lub inne po uprzednim przetestowaniu

**Zalecana ilość warstw:** 2-3

**Wybrane parametry techniczne:**

gęstość, g/cm <sup>3</sup> , (około)	1,5
zawartość substancji lotnych, %	55
krycie jakościowe	II
odporność na szorowanie na mokro, ilość cykli	4000
odporność na 24h działanie wody, stopień spęcherzenia	0

**Czas schnięcia** (w temp. ot. 20+/-2°C i przy wilgotności względnej 55+/-5%), h

- stopień 5 3
- min. czas schnięcia przed położeniem następnej warstwy w temp. 20+/-2°C, h 4

**Przechowywanie:** w zamkniętych pojemnikach w temp. powyżej 0°C.

**Norma:** PN-C-81913:1998. Wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy przynajmniej 12 miesięcy od daty produkcji.

**Ocena PZH:** Atest higieniczny 4/B-753/96. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym okresie nadają się do użytku.